Mortier joint mince ALKERCOL

MORTIERS SPECIAUX

CONSOMMATION
1 à 1,2 Kg/m² de façade

CONDITIONNEMENT
• Sac de 25 Kg à marque

CONSERVATION
12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

■ RC Fabricant

PROPRIETES

Mortier de montage performanciel destiné à être utilisé dans des conditions extérieures soumises à des exigences structurelles

DOMAINES D'APPLICATION

- Mortier de montage à joint mince pour blocs rectifiés ALKERN

CARACTERISTIQUES

- Présentation: poudre grise
- Densité apparente de la poudre : 1,2 ± 0,2
- PH : 13
- Constituant actif à base de liant hydraulique
- Temps d'ajustabilité : 5 mn environ à + 20°C
- Temps de vie en auge : 2h environ à +20°C

Performances

- Adhérence au support : > 1 Mpa
- Résistance à la compression : catégorie M10
- DTA Tarmacol 16/08-569*02Ext

MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

- Mélanger 1 sac de 25 Kg de **Mortier joint mince ALKERCOL** avec 7 à 7,5 litres d'eau propre.
- Respecter l'ordre d'introduction suivant : eau puis poudre
- Utiliser pour le mélange un malaxage à vitesse lente
- Le malaxage sera maintenu pendant 3 minutes afin d'obtenir un mélange homogène sans grumeaux.
- En cours d'utilisation, si le mortier a épaissi, le remalaxer légèrement à la truelle, sans rajout d'eau, pour le refluidifier à nouveau.

Application

- Etaler un lit régulier de mortier sur les blocs à l'aide du rouleau applicateur
- Poser les blocs à l'avancement sur le mortier encore frais au toucher
- Araser l'excédent de mortier qui reflue à la jonction entre 2 blocs

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre +5°C et +35°C
- La mise en œuvre doit être conforme au DTU 20.1
- Les surfaces des blocs doivent être propres, saines, dépoussiérées
- En cas de forte pluie, réessuyer les blocs avant application du mortier colle
- Ne pas mettre en œuvre des produits ayant une température négative
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

PAREXLANKO S.A. / Département MORTIERS SPECIAUX
19 Place de la Résistance – 92446 Issy les Moulineaux Cedex – Tél : (33) 01 41 17 45 45 – Fax : (33) 01 41 17 19 55

CE
0679

PAREXLANKO S.A. Usine de St Pierre de Chandieu
ZI de l'Aigue - 69780 St Pierre de Chandieu
10
0679-CPD-0077

EN 998-2 : 2004

Mortier de joint mince ALKERCOL®
Mortier de montage performanciel (T) destiné à être utilisé dans des constructions extérieures soumises à des exigences structurelles.

• Résistance à la compression :	Catégorie M10
• Résistance initiale au cisaillement :	0,3 N/mm² (valeur tabulée)
• Teneur en chlorures :	PND
• Réaction au feu :	Classe A1
• Absorption d'eau :	0,14 [kg/(m².min^{0,5})]
• Perméabilité à la vapeur d'eau :	μ 5/20 (valeur tabulée)
• Conductivité thermique :	0,54 W/m.K (valeur tabulée)
• Durabilité (résistance gel/dégel) :	évaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier.

PAREXLANKO S.A. / Département MORTIERS SPECIAUX
19 Place de la Résistance – 92446 Issy les Moulineaux Cedex – Tél : (33) 01 41 17 45 45 – Fax : (33) 01 41 17 19 55